



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING EPOXY DYE

ОПИСАНИЕ

KING EPOXY DYE – Двухкомпонентный эпоксидный окрасочный состав предназначен для устройства тонкослойного покрытия на бетонных, цементно-бетонных, каменных и др. основаниях в зданиях и сооружениях типов Б и В согласно СанПиН 2.1.2.729-99.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- общественные, офисные, жилые здания и сооружения (основные помещения, ступени, пандусы, лестничные площадки);
- торговые центры и магазины;
- паркинги (подземные и крытые);
- авторемонтные мастерские и гаражи;
- учреждения образования и здравоохранения;
- тёплые склады;
- производственные цеха и помещения с сухими процессами;
- производственные помещения с химическими нагрузками на пол;
- в аэропортах, автостанциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая адгезия к различным основаниям;
- самовыравнивающийся, запечатывает поры, образуя зеркально-гладкую поверхность;
- легкость в уборке и дезинфекции;
- высокая механическая прочность, износостойкость;
- повышенная химическая стойкость.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При устройстве **KING EPOXY DYE** на бетонные основания необходимо убедиться в его ровности, целостности, отсутствии посторонних загрязнений и цементного молочка на поверхности. Для этого применяют шлифовальное, дробеструйное или фрезеровальное оборудование.

При наличии сколов и выбоин необходимо удалить слабые частицы бетона, обеспылить основание.

На ремонтируемых участках необходимо добавить в приготовленный грунтовочный состав **KING EPOXY PRIMER** сухой кварцевый песок для получения комфортной для работы пластичной консистенции, перемешать миксером и заполнить места дефектов шпателем или гладилкой. При наличии дефектов значительного размера целесообразно применить составы **KING RS 500** или **KING RS HFloor**, руководствуясь технологическими картами на выбранный продукт. Важно помнить, что в ремонтируемых участках необходим дополнительный контроль влажности перед нанесением последующих слоев, поскольку даже быстротвердеющие полимерцементные составы достигают влажности 4% дольше, чем полимеризуется ремонтная смесь **KING EPOXY PRIMER + песок**. После ремонта основания ремонтируемые участки выравниваются шлифовкой.

Адгезионная прочность должна составлять не менее 2,0 МПа (согласно п. 5.3а, СП 29.13330.2011, актуальная редакция), а прочность на сжатие — соответствовать марке не ниже М200.

- Не рекомендуется нанесение **KING EPOXY DYE** на цементно-песчаные стяжки и бетон классом менее В15 (М200).

- Температура основания и окружающего воздуха (при нанесении и при отверждении покрытия) должна быть не ниже +8°C.
- Влажность основания не более 4%.
- Температура основания должна быть не менее, чем на 3°C выше точки росы.
- Межслойный интервал нанесения **KING EPOXY DYE** – не ранее высыхания до степени 3 на отлип и не позднее 48 часов после грунтования.
- Не рекомендуется использовать **KING EPOXY DYE** на открытых атмосферному воздействию поверхностях.
- Если существует опасность подъема грунтовых вод к основанию, необходимо выполнить гидроизоляцию.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- низкооборотистый строительный миксер;
- велюровый валик;
- кисть;
- уплотнительная и малярная ленты;
- тара не менее 20л;
- растворитель и тара для промывки инструмента и оборудования.

После окончания работ необходимо своевременно очистить весь использованный инструмент растворителем и щеткой.

Затвердевший состав можно удалить только механическим способом.

НАНЕСЕНИЕ

Важно! При смешивании двухкомпонентных эпоксидных составов образуется экзотермическая реакция с выделением тепла. Необходимо заранее спланировать работу таким образом, чтобы численный состав бригады и ее оснащение были рассчитаны на выполнение работ на намеченной площади с учетом жизнеспособности материала. При выполнении работ по устройству окрасочного покрытия важно помнить, что в процессе работы жизнеспособность материала постепенно снижается и его вязкость увеличивается. По истечению времени жизни состава на поверхности слоя могут оставаться следы от инструмента.

Проверка партий

Для исключения разнооттеночности покрытия в случае поступления материала **KING EPOXY DYE** разных партий:

- его распределяют по партиям;
- работают в одном помещении одной партией материала;
- при невозможности распределить материал по партиям необходимо спланировать работу таким образом, чтобы заливки разных партий были разделены дверными проемами, конструкциями, оборудованием, лотками и т. п.

Подготовка материала

- Необходимо открыть тару с компонентом «А».
- При помощи низкооборотистого миксера перемешать содержимое тары, не касаясь стенок на границе «дно тары – стенка тары» (300–400 об/мин).
- Содержимое компонента «А» необходимо тщательно перемешивать в течение 2–3 минут, используя прямое и



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING EPOXY DYE

реверсивное направления вращения миксера. Особое внимание уделять мертвым зонам у дна и стенок тары.

- Влить, не прерывая перемешивания, компонент «Б»
- Перемешать, используя прямое и реверсивное направление в течение 2-х минут, также особое внимание уделять мертвым зонам у дна и стенок тары.
- После перемешивания готовую смесь необходимо перелить в чистую тару. Это исключает попадание неперемешанных остатков, которые могут оставаться на стенках и дне заводской тары, что приведет к видимым дефектам на поверхности пола.
- Еще раз перемешать состав 40-60сек.
- После смешивания композицию следует отстоять в течение 2 - 3 минут, для выхода вовлеченного воздуха.

Нанесение состава

- Рекомендуется наносить материал в 2 слоя, чтобы избежать непрокрасов. Расход зависит от поверхности бетонного пола (пористость, шероховатость и т.п.).
- Допускается разбавление **KING EPOXY DYE ксилолом** на 2% по массе.
- Рекомендуется наносить состав велюровым валиком с коротким ворсом, в труднодоступных примыканиях работать кистью.
- Допускается нанесение окрасочным аппаратом безвоздушного типа.
- Наносить состав **KING EPOXY DYE** необходимо непрерывно, чтобы покрытие было без швов.
- Нанесение покровного состава возможно производить без предварительного грунтования поверхности.

Материал нужно выработать в течение 30 минут.

Максимальный временной интервал между нанесениями не должен превышать 15 минут, в противном случае будет виден стык.

Временная остановка работ

Если в процессе работы возникает необходимость прервать нанесение, то необходимо в том месте, где пройдет граница:

- на основание приклеить по прямой линии скотч;
- нанести материал до скотча с небольшим «нахлестом».

После того, как покровный состав потеряет подвижность, но в тоже время еще не полностью полимеризуется (примерное время 15-40 минут) скотч необходимо убрать, тогда получится ровный шов. Если скотч убрать слишком рано или слишком поздно, то край получится неровным (материал либо подтечет, либо потянется за скотчем). При возобновлении нанесения на уже нанесённое затвердевшее покрытие приклеивается скотч с отступом от края 2-3 см и операция повторяется.

! При применении **KING EPOXY DYE** на жировых комбинатах или мясокомбинатах, рекомендуется делать новую бетонную основу, так как жировые отложения на таких предприятиях проникают глубоко в бетон и удалить эти отложения фрезерованием невозможно.

Расход материала: 1 кв. м составляет – 250 г на 1 слой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

- Срок хранения – 12 месяцев в герметичной таре в закрытом помещении.
- Материал хранится при температуре не выше +30°C. Увеличение вязкости компонентов материала при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на тару с материалом. Перегрев материала может привести к его расслоению и образованию трудно промешиваемого осадка.
- Открытую упаковку с остатками компонентов покровного состава хранить до последующего применения запрещается!
- Не использованный смешанный состав запрещается закрывать крышкой!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время использования материалов курение и применение открытого огня запрещается.
- При работе с **KING EPOXY DYE** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей.
- Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.
- При попадании его на кожу необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды, при попадании в глаза – промыть водой и сразу обратиться к врачу.
- При шлифовании поверхности следует пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 72 часов после нанесения).



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING EPOXY DYE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид Компонент А	Окрашенная вязкая жидкость. При хранении допускается осадок
Внешний вид Компонент Б	Бесцветная или светло-жёлтая прозрачная жидкость
Плотность при 25 °С, г/см ³	1,5
Время жизнеспособности готового материала при 20 °С, мин	Не менее 30
Содержание нелетучих (сухого остатка), %	Не менее 90
Твердость по Шору А отверждённой композиции, усл. ед.	Не менее 75
Разрушающее напряжение при растяжении, после 7 суток, МПа	23
Истирание, мм ³	Не более 65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Цвет	Серый согласно каталогу RAL
Упаковка	
Компонент А	ведро 27 кг
Компонент Б	канистра 2,97 кг

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ KING EPOXY COAT

Агрессивная среда	Концентрация	Воздействие на покрытие в течение 1 суток при +25°С	Воздействи е на покрытие в течение 4 суток при +25°С
Аммиак	10	стойко	стойко
Раствор гидроксида натрия	10	стойко	стойко
Жирные кислоты льняного масла	-	стойко	стойко
Автомобильный бензин	-	стойко	стойко
Нефть, мазут	-	стойко	стойко
Серная кислота	10	стойко	условно стойко (следы на поверхност и)
Соляная кислота	1	стойко	стойко
Азотная кислота	10	стойко	стойко
Водопроводная вода	-	стойко	условно стойко (снижение твёрдости)
Морская вода	-	стойко	условно стойко (снижение твёрдости)
Калия гидроокись	10	стойко	не стойко (набухает)
Раствор сахара	30	стойко	условно стойко (снижение твёрдости)
Раствор хлорида натрия	10	стойко	стойко
Раствор Соды	20	стойко	стойко
Перекись водорода	10	стойко	стойко