



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING PROTECT AS

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

KING PROTECT AS – готовая к применению пропитка для устройства финишного слоя токопроводящего покрытия **KING S (AS)**.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Улучшение токопроводящих свойств **KING S (AS)**
- Укрепление, упрочнение и обеспыливание поверхности
- Увеличение стойкости к истиранию токопроводящих поверхностей
- Защита токопроводящих поверхностей от проникновения влаги и агрессивных веществ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшает поверхностное электрическое сопротивление
- Увеличение стойкости к абразивному износу
- Увеличение долговечности основания
- Не образует пленку на поверхности покрытия
- Отсутствие щелочной реакции с наполнителем
- Сокращение затрат на обслуживание и уборку полов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Пропитка **KING PROTECT AS** применяется не позднее 24 часов после устройства токопроводящего покрытия **KING S (AS)**.

Основание перед нанесением **KING PROTECT AS** должно быть свободно от пыли, грязи, цементного молочка и всего того, что может препятствовать проникновению пропитки.

Если на поверхности присутствуют легкие загрязнения, то их лучше удалить обработкой водой под давлением.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо как следует взболтать канистру.

Наносить пропитку рекомендуется с помощью валика, щетки, микрофибры для мытья полов или при помощи распыления равномерно до насыщения поверхности, не оставляя при этом избытков (луж). Поверхность должна оставаться влажной в течение 45-50 минут. Необходимо следить чтобы на поверхности не было сухих мест. В случае их появления пропитку следует перераспределить на участки с повышенной впитываемостью или нанести дополнительное количество материала на эти участки. Если спустя 45-50 минут большая часть **KING PROTECT AS** впиталась в поверхность, с помощью чистой ветоши или резиновой ракля тщательно удалить избыток материала со всей поверхности. Если спустя 45-50 минут большая часть **KING PROTECT AS** осталась на поверхности, то необходимо подождать, пока поверхность не станет клейкой на ощупь и скользкой, затем в избытке смочить

чистой водой и раклей убрать остатки материала с поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить **KING PROTECT AS** при температуре основания и окружающей среды от +5 °С до +35 °С;
- Не наносить на влажные поверхности;
- Не использовать **KING PROTECT AS** для защиты от сильноагрессивных веществ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности.

Избегать попадания пропитки в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

0,1 - 0,5 л на 1 м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость соломенного цвета
Плотность, г/см ³	1,0
Время выдержки на обрабатываемой поверхности, мин	45-50
Сухой остаток, %, не менее	20
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ⁴ Ом*м
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	10 ⁴ Ом
Увеличение стойкость к истиранию, %, не менее	30
Упаковка	Канистра 10 л